本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品　質　検　査　報　告　書

検査結果	項　目	試験方法＼試料No.		1. ｶﾗｼ×ｻｯｸｽ加工品	2. ｸﾞﾚｰ対比品				
	保温性(%)	ｻｰﾓﾗﾎﾞ II ﾄﾞﾗｲｺﾝﾀｸﾄ法 裏面	消費熱量						
			(W/m²・℃)	1.145	1.145				
			保温率(%)	64.9	35.2				

備考:

生地見本	1. ｶﾗｼ×ｻｯｸｽ加工品	2. ｸﾞﾚｰ対比品				
			B			

納入先		
	会社名	
	地区・MD	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者ｺｰﾄﾞ	
	会社名	平湖三禾染整股份有限公司
	所在地	浙江省平湖市城西路899号 (TEL) 052-201-4171
	担当者	陆凤燕
品名・品番	HEATSOFT D/H0304金黄	色数 2
	添付白布	
判定	適用 規格	———
	製品 検査	———
	生地 検査	———

混率：W5NY15A80
支数：1/35(1/28)
批号：21073027

上海愛麗紡織技術検験有限公司
一般財団法人
ボーケン品質評価機構
上海試験センター

発行担当者：张玉花
発行責任者：蘇中霞

受付 2023年11月15日
発行 2023年11月17日

No. 61023022366-1(完)

本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。　公印のない報告書は正式なものではありません。