

# 品質試験報告書

試験番号 612102775-1(完)

上海湘伊実業有限公司 殿

2012年5月19日

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

上海愛麗服装檢驗修理有限公司  
一般財団法人 ボーケン品質評価機構  
**BOKEN** 上海浦西試験センター  
上海市普陀区中江路 879 弄 18 号楼 3 4 楼 12 号楼 2 楼  
TEL 021-5283-0011 FAX 021-5283-6061

No. 品番・品名及び色柄番

1. COOLSUN C60T40

試験項目：消臭性試験（繊維評価技術協議会法）

試験結果：減少率（%）

アンモニア 8.2

酢酸 9.9

イソ吉草酸 9.9

備考：消臭性能試験方法 （一社）繊維評価技術協議会 SEKマーク繊維製品認証基準

2.1. 消臭性試験（検知管法、ガスクロマトグラフィー法）

ガス初期濃度 アンモニア 100ppm

酢酸 50ppm

イソ吉草酸 約38ppm

測定時間 2時間後

1	2	3	4
			

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。

本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。

公印の無い報告書は正式なものではありません。